

Poroton-Planziegel-T9

• Außenwände für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser
• KfW-Effizienzhäuser



Materialgruppe 264

Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit DM	Druckfestigkeitsklasse	DIN 1053-1 zul. Mauerwerksdruckspannung σ_0 [MN/m ²]	DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f_k [MN/m ²]
Z-17.1-890	0,65	0,09	6	0,55	1,4
			8	0,7	1,8

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg / Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück / m ²	Materialbedarf ca. Stück / m ³
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han										
Wandstärke 30,0 cm																
●	●	●	●	●	●	●	3724066	Plan-T9-30,0	10 DF	24,8 x 30,0 x 24,9	6	0,65	12,1	60	16	54
Wandstärke 36,5 cm																
●	●	Zw · Hai	●	●	●	●	3725019	Plan-T9-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	6	0,65	14,7	60	16	44
		Ei					3725319	Plan-T9-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	8	0,65	14,7	60	16	44
Wandstärke 42,5 cm																
●	Ob			●	●	●	3726024	Plan-T9-42,5	14 DF	24,8 x 42,5 x 24,9	6	0,65	17,1	48	16	38
		●					3726224	Plan-T9-42,5	14 DF	24,8 x 42,5 x 24,9	8	0,65	17,1	48	16	38

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

- Geeignet für die Erdbebenzonen 0–3
- Wandstärke 30,0 und 36,5 cm: Denken Sie bei Ihrer Bestellung bitte an die Anfangsziegel zur sicheren Einhaltung des Überbindemaßes.

Poroton-Anfangsziegel/Eckziegel

Materialgruppe 212



Wandstärke 30,0 cm							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg / Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück / m ²	Materialbedarf ca. Stück / m ³
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han										
●	●	●	●	●	●	●	3084872	Plan 30,0-AL	10 DF	24,0 x 30,0 x 24,9	≧ 8	-	11,7	60	-	-
●	●	●	●	●	●	●	3084864	Plan 30,0-AE	7,5 DF	17,5 x 30,0 x 24,9	≧ 8	-	8,5	84	-	-
●	●	●	●	●	●	●	3084862	Plan 30,0-AK	5 DF	12,3 x 30,0 x 24,9	≧ 8	-	6,0	96	-	-
Wandstärke 36,5 cm																
●	●	●	●	●	●	●	3085872	Plan 36,5-AL	12 DF	24,0 x 36,5 x 24,9	≧ 8	-	14,3	60	-	-
●	●	●	●	●	●	●	3085862	Plan 36,5-AK	6 DF	12,3 x 36,5 x 24,9	≧ 8	-	7,3	96	-	-

AL = Anfänger lang
AE = Anfänger Ecke
AK = Anfänger kurz

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

- Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1), siehe Seite 31.

Standorte						
1	Sittensen · Buldern · Rietberg	Si · Bu · Ri	5	Bad Neustadt · Ansbach · Helmstadt	BN · An · He	
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarsen	We · Ob · Vo	6	Malsch · Teningen · Mühlacker	Ma · Te · Mü	
3	Eisenberg · Zwickau · Hainichen	Ei · Zw · Hai	7	Hanau	Han	
4	Bollstedt · Erfurt	Bo · Er				